



Auto-K - Värmefärg 800C

Produktbeskrivning

Plus:

fri från freon (CFC) fri från bly, kadmium, krom

Fördelar: - värmebeständig upp till 800°C

- snabbtorkande

- hög täckförmåga

- väderbeständig

- bra kemikaliebeständighet.

Bindemedel: silikonharts

Filmtjocklek: efter 1 korsande skikt: 15 - 20 µm

Observera: lacken härdar först vid temperaturer över 250°C uppvärms långsamt.

Torktid: dammtorr: efter ca. 5 - 10 minuter klibbtorr: efter ca. 30 - 40 minuter

genomtorr: efter ca. 24 timmar Överlackerbar: - med sig själv: när som helst.

Observera: Grundfärg ska ej användas.

Användningsområden

Till avgassystem på bilar, motorcyklar och andra delar som kommer att utsättas för höga temperaturer.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.