



Auto-K - Zink-Alu-Spray

Produktbeskrivning Mycket snabbtorkande med hög täckförmåga och riktigt bra kemikaliebeständighet.

Observera: Spraya inte på ytor som tidigare är behandlade med syntetharts eftersom det då finns risk för resning av lacken.
Observera de instruktioner som finns angivna på etiketten.

Användningsområden Auto-K Zink aluminiumspray passar extra bra till.

- korrosionsskydd för vatten- och väderutsatta konstruktioner
- reparation av skadade zinkytor
- lackering av innerplåtkanter före punktsvetsning
- värmeanläggningar, rörledning, stålkonstruktioner, värmeelement, staket, skyddsräcke mm.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Bindemedel	akrylharts		
Filmtjocklek	efter 2 korsande skikt: ca. 30 - 40 µm		
Torktid	dammtorr: efter ca. 5 -10 minuter, klibbtorr: efter ca. 30 - 40 minuter, genomtorr: efter ca. 24 timmar		
Övermålningsbar	- med sig själv: efter 10 minuter. - med alla Auto-K lacker: kontrollera först på en provyta om den tilltänkta täcklacken kan applicerad på AK Zinc-Alu lacken.		

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.