

## Hagmans - Bänkolja

### Produktbeskrivning

Bänkolja är en träolja specialutvecklad för alla typer av nya såväl som tidigare impregnerade trätyper inomhus. Fukt- och slitageskyddar träet samt förhindra uttorkning och sprickbildning.

### Användningsområden

Lämpar sig utmärkt även på traditionellt svåra träslag som teak och mahogny, även i fuktiga utrymmen i bad- och köksmiljö.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Inomhus		
Bindemedel	Tung oil/alkyd/linolja		
Kulör	Klar		
Densitet	0,85 kg/l		
Dammtorr	24-48 h		
Glans	Dependent on surface		
Materialåtgång	4-10 m <sup>2</sup> /L		
Övermålningsbar	48 h		
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt		
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C		
Rengöring/spädning	Isoparaffin		
Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa		
VOC-kategori	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)		
Volymtorrhalt	44%		
Vikttorrhalt	48%		

### Appliceringsinstruktioner

#### Före målning

Underlaget skall vara fast, torrt och väl rengjort samt slipat med fint sandpapper (kornstorlek 240 eller finare). Eventuella rester av fett, olja eller liknande ska först avlägsnas noggrant.

## **Målning**

Oljan appliceras med pensel, svamp eller doppning tills underlaget slutar suga. Man kan med fördel skrubba in oljan ner i träet med en trasa eller svamp. Efter ca 20 minuter torkas allt överskott, som inte sugits in i träråvaran, bort med trasa. Detta kan behöva upprepas. Ingen bänkolja får ligga kvar på ytan. Efter tork i minst 24h upprepas behandlingen vid behov. Oljan ska tränga in i underlaget och får inte bilda film ovanpå. Tips: känns ytan klabbig efter några dagar kan man i efterhand fukta ytan med nafta (alifatnafta) och torka bort överskottet.

## **Efter Målning**

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta eller alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Upprepa gärna behandlingen flera gånger när ytan verkar att torka ut. OBS! Trasor indränkta med olja kan självantända och måste därför oskadliggöras genom att läggas i vatten eller eldas upp.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.