

Hagmans - Filltec Light

Produktbeskrivning

2K lättvikts-polyesterspackel med mycket bra slipegenskaper utvecklat för att fylla bucklor och skador på karosseridelar gjorda av stål, förzinkat stål, aluminium och mindre repor i plast.

Vid användning på galvade/förzinkade ytor så använd en härdare som är maximalt 12 månader gammal. Vissa galvfabrikat kan kräva att ytan tvättas med ammoniatvätt eller alternativt låsas med 2K Epoxiprimer så vid osäkerhet utför ett test först.

Endast för professionellt bruk.

Användningsområden

Underlag:

Stål, förzinkat stål, aluminium, polyesterlaminat, plast (mindre och ytliga repor i hårda/flexibla plaster, max. 2 mm djupa och 50 mm långa), 2K Epoxy (max. skiktjocklek 15 µm)

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Applicerings temperatur	+15°C till +35°C.		
Användningsområde	Stål, förzinkat stål, aluminium, polyesterlaminat, plast, 2K Epoxy		
Basmaterial	Omättad polyester		
Rengöring	Hagmans Cellulosaförtunning eller thinner.		
Kulör	Ljus beige		
Densitet	0,85kg/l		
Torktid	Slipbar efter 15-20 minuter vid 20°C. Slipbar efter 10 minuter vid forcerad torkning i 40°C. Slipbar efter 4 minuter. Använd IR låg styrka. Avståndet mellan objektet och IR-lampan skall vara 50-70 cm. Objekttemperaturen får ej överstiga 70°C under torkning.		
Brandklass	2b		
Flampunkt	31°C		
Härdartyp	50%-ig bensoylperoxid		

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Blandningsförhållande	Tillsätt 2-3% komp.B till komp. A och blanda noggrant		
Emballage	Komp. A (spackel) levereras i burk. Komp. B (härdare) levereras i tub.		
Brukstid	Ca. 3-4 minuter med 2% härdare vid +20°C		
Övermålningsbar	Med alla ej vattenspådbara primers		
Lagringstid	18 månader		
VOC-kategori	(Cat B/b) 250 g/l (2007).		
Förvaring	Förvaras med väl tillslutet lock. Bästa förvaringstemperatur +20°C (undvik stora temperaturvariationer)		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling	Rengör underlaget före slipning. Använd varmt tvålsvatten, skölj med varmt vatten. Slipa bort eventuell lack ner till plåtrens yta med P180 - P240, eller mattslipa utan att gå igenom något lackskikt. Före spackling, rengör och avfetta underlaget med lämpligt avfettningsmedel(Silikonborttagning).
Blandningsförhållande	Blandningsförhållande: 100 delar Filltec Light A-komp 2-3 delar Härdare
Applicering	Applicera spacklet på plåtrens yta. Undvik tjocka spackelkanter runt skadan; jämna ut kanterna med spackelspaden. Applicera inte Filltec Light direkt på gamla genomslipade lackytor eller på syrainnehållande Washprimer. För system som skall uppfylla kraven på högsta kvalitet vad gäller korrosionsskydd skall Filltec Light alltid appliceras på 2K Epoxyprimer.(t.ex. SprayMax 2K Epoxyprimer).
Efterbehandling	För hand: P120 - P180 Använd kontrollfärg. Med maskin: P240 - P320. P400 för utslipning vid spot repair. Kontrollera att inga djupa sliprepor finns i ytan efter utslipning. Före sprutning av primer, filler eller surfacer, rengör och avfetta underlaget med lämpligt avfettningsmedel. Undvik att spacklade ytor kommer i direkt kontakt med vatten.(t.ex. vattenbaserade avfettningsmedel).

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.