

## Hagmans - Golvfärg 1K

### Produktbeskrivning

Hagmans Golvfärg 1K är en lättarbetad, slitstark, diffusionsöppen och vattenburen färg med bra ljus- och glansbeständighet, baserad på polyuretan/ akrylat.

### Användningsområden

Produkten är lämplig för betong- och träytor inom och utom bostaden (OBS, underlag av trä, endast inomhus!) samt ytor som utsätts för lättare trafik inom handel. Då färgen har goda diffusionsegenskaper är den lämplig för målning på markgolv. För att ytterligare förbättra slitstyrkan och smutsbeständigheten kan färgen överlackeras med Klarlack 1K. OBS, använd Hagmans Golvfärg EP-V till garage och lokaler med kemikaliehantering.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Appliceringstemperatur	5-25°C		
Användningsområde	Målning av betong och trägolv		
Basmaterial	Akrylat		
Genomtorr	5-7 dagar (Vid 23°C och 50% RH)		
Densitet vid 20°C	Ca 1,15		
Glans	Ca 40		
Materialåtgång	8-10 m <sup>2</sup> /l		
Brukbar	Lätt gångtrafik: 12 timmar (20°C)		
Övermålningsbar	3 timmar (Vid 23°C och 50% RH)		
Lagringstid	2 år		
Rengöring/spädning	vatten		
Volymtorrhalt	Ca 40%	%	
Kulör	Närmsta NCS: Vit - S0500-N, Ljusgrå - S2500-N, Mellanrå - S4502-Y, Gråblå - S3502-B, Svart - S9000-N		

### Appliceringsinstruktioner

#### Förbehandling

Stäng av ev. golvärme innan målning. Nya betongytor skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cementskivan skall avlägsnas

genom t.ex. diamantslipning, blästring eller syratvättning. Använd Hagmans Dammbindning 1K som primer för att öka vidhäftningen och ytterligare stärka ytan på betongytor utomhus, t.ex. på balkonger eller trappor. Vid obehandlade träytor bör kvistarna behandlas med Hagmans Spärrgrund och därefter bör hela ytan grundmålas med trä/snickerigrund för att minska risken för missfärgning från trähartser (gäller framför allt träytor som ska målas i vita och ljusa kulörer). Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas.

### **Applicering**

Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Vid grundning på sugande underlag späds färgen med 20 % vatten. Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Lägsta yt-temperatur är +5°C. Önskas en mattare yta kan färgen mattas ner med Hagmans Matteringspasta. Glans på färgen vid olika tillsatsmängder av Matteringspasta. Tillsats Matteringspasta Glans-Golvfärg 1K 5% 30 10% 20 15% 15 20% 10 Matteringspasta används endast i sista färgskiktet. Ovanstående glansgrader är ungefärliga och grundar sig på att man målat ett skikt enligt våra rekommendationer på 1K: 0,1 l/m<sup>2</sup>.

### **Målning**

Ibland kan vissa gummiblandningar i däck skapa mjukgörarvandring på vattenburen färg eller lack. På ljusare kulörer kan detta upplevas som gulaktiga avtryck.

### **Efter Målning**

Rengöring av verktyg: Vatten. Ta bort mesta möjliga färg före rengöring. Förvaring: Svält och frostfritt. Miljö: Skydda hud och ögon mot stänk. Undvik inandning av sprutdimma och slipdamm. Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall. Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.