Hagmans - Latexfog

Produktbeskrivelse

Hagmans Latex Sealant er en enkomponent, elastisk, akrylatbasert fugemasse som herder ved fordampning av vann.

Bruksområder

Hagmans Latex Sealant brukes innendørs til fuging rundt vinduer og dører, ved skillevegger (både i veggmaterialer og metall), samt rundt gjennomføringer for ventilasjon eller rør. Den benyttes også til å tette sprekker og åpninger for å hindre luftlekkasjer. Produktet kan dessuten brukes til å fylle skjøter, tette fuger ved montering av gipsplater, samt til reparasjon eller tetting av trefasader – for eksempel i forbindelse med malingsarbeid. Latex Sealant egner seg godt til liming av isolasjonsplater av celleplast og lignende materialer, og fungerer utmerket som et vannbasert monteringslim for de fleste byggematerialer. Den kan påføres på fuktige overflater, men bør ikke brukes i fuger som utsettes for konstant kontakt med vann, for eksempel i svømmebassenger eller vannreservoarer. Dersom bevegelsen i fugen overstiger ±10 % (strekk/kompresjon) av fugebredden, anbefales det å bruke mer elastiske fugemasser. Hagmans Latex Sealant oppfyller kravene til CE-merking i henhold til EN 15651-1, F INT.

Teknisk data:

Parameter	Verdi	Enhet	Metode
Påføringstemperatur	+5 °C til +30 °C		
Tørketid	Tørr ved berøring: ca. 30 minutter		
Gjennomtørr	etter 1–3 dager, avhengig av dimensjoner, luftfuktighet og temperatur		
Overmalingsbar	med de fleste typer maling. På grunn av de mange ulike variantene som finnes på markedet, anbefales det å utføre en test. Dette gjelder spesielt ved bruk av maling med en glansgrad på 2–3.		
Lagringstid	Minst 24 måneder i uåpnet emballasje ved 0–25 °C. Colorex Latex Sealant tåler frysing og tining ned til -18 °C, i inntil tre sykluser.		

Påføringsinstruksjoner

Forbehandling

Fugekantene må være rene og frie for olje, fett og løse partikler. Avfett metalloverflater, og slip bort eventuell løs maling. Dersom det forventes bevegelser i fugen, må dybden i midten være minst 5 mm. Bruk en bunnfyllingslist med lukkede celler som ikke absorberer vann. Listen bør være 3–4 mm tykkere enn fugebredden. Bruk et verktøy uten skarpe kanter for å unngå å skade listen. På

sterkt sugende underlag bør fugekantene grunnes med en blanding bestående av 1 del fugemasse og 2 deler vann. Grunningen skal tørke i omtrent 1 time ved +20 °C.

Påføring

Påfør Hagmans Latex Sealant ved hjelp av en fugepistol eller et trykkluftdrevet påføringsverktøy. Press fugemassen godt mot underlaget for å unngå at det dannes luftlommer. Glatt ut umiddelbart etter påføring med et egnet verktøy, for eksempel en sparkelspade av gummi eller stål, en fuktig svamp eller en pensel. Beskytt fugemassen mot fuktighet de første dagene.

Etter maling

Rengjør verktøyet med vann umiddelbart etter bruk. Fjern flekker og søl på samme måte.

Informasjonen i dette dokumentet bygger på vår nåværende kunnskap fra laboratorietester og praktisk erfaring og kan endres uten forvarsel; bruk alltid den nyeste versjonen. Produktet er kun beregnet for de angitte bruksområdene og, der det er aktuelt, for industriell/yrkesmessig bruk. Produktet er utviklet og testet for å oppfylle gjeldende sikkerhetskrav i henhold til produktansvarslovgivningen. Brukeren er ansvarlig for å sikre at produktet er egnet for det konkrete objektet og påføringsmetoden, og for å følge bruksanvisningen, sikkerhetsdatabladet og gjeldende lover nøye. Dersom dette ikke følges, skjer bruken på brukerens egen risiko.

Vi garanterer at produktet er i samsvar med våre spesifikasjoner på leveringstidspunktet. Vi skal under ingen omstendigheter være ansvarlige for indirekte tap (som tapt fortjeneste, produksjonstap og andre følgetap), og vårt samlede ansvar er begrenset til erstatning eller utskifting opptil fakturaverdien.

Ved usikkerhet om produktets egnethet skal brukeren kontakte oss før bruk. Ved reklamasjon må dokumentasjon som viser korrekt bruk, kunne fremlegges; ellers kan reklamasjonen bli avvist.

Ved forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpsloven, og denne ansvarsbegrensningen innskrenker ikke forbrukerens lovfestede rettigheter.

Dette tekniske databladet er oversatt ved hjelp av KI og er ikke gjennomgått i sin helhet av en språkspesialist. Språklige avvik eller feiltolkninger kan derfor forekomme. Ved uklarheter eller forskjeller mellom språkversjonene, kontakt Hagmans Nordic for bekreftelse før produktet tas i bruk.