

Hagmans - Protäck V

Produktbeskrivning

Vattenburen, halvmatt och snabbtorkande plåtfärg för tak >15° lutning och fasader utomhus.

Användningsområden

Används som täckfärg på obehandlade eller tidigare målade förzinkade (galvaniserade) stål- och plåtytor, industriellt belagda plåtytor – beläggningar av polyuretan, PURAL, PUREX, polyester, akryl och åldrad PVC-plastisol. (Ej lämplig på plåt av PVF2-typ).

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Bindemedel	Styrenakrylat/akrylat		
Kulör	Vit		
Genomtorr	24-48 h		
Dammtorr	2-4 h		
Brandfarlighet	Ej brandfarligt		
Glans	Halvmatt		
Materialåtgång	4-8 m ² /L.		
Övermålningsbar	12 h		
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt		
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C		
Rengöring/spädning	Vatten		
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta		
VOC-kategori	(Cat. A/i): 140 g/l (2010)		
Volymtorrhalt	41%	%	

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Före målning ska ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts, lös färg och fett samt ett vidhäftningsprov göras enligt Gitterschnittmetoden. Ytorna tvättas med Hagmans Målartvätt Tak/Fasad. Oxiderade förzinkade ytor behandlas med Hagmans Betvätska. Rostiga ytor rengörs genom sandblåstring eller maskinell stålborstning. Därefter grundas de tidigare rostiga ytorna en eller två gånger (beroende på graden av rost) med Hagmans Plåtprimer. Aluminiumytor betas och primas före applicering av färg. Om temperaturen på underlaget är högre än 40°C,

försämras appliceringen och vidhäftningen. Porer eller bubblor kan uppkomma i färgfilmen.

Bruksanvisning

Färgen omblandas väl före användningen. Färgen kan förtunnas vid behov 5 - 15 volym-% med vatten. Undvik att måla i direkt solbelysning eller då det finns risk för dagg eller regn. Nya omålade ytor: Applicera Protäck V med pensel, roller eller spruta (t.ex. Wagner PS 3.29 airless med lämpligt munstycke). Stryk minst två gånger. (Minimum 120µm torrt). Tre strykningar ger ett ännu mer effektivt långtidsskydd. Underhållsmålning: Efter rengöring och borttagande av lös färg fläckstryks den bara, rostfria plåtytan med Protäck V. Rostiga, rengjorda stålytor grundas med Hagmans Plåtprimer upp till 2 gånger beroende på mängden rost. Taket övermålas med Protäck V till ca 120 µm torrsiktstjocklek.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.