

Hagmans - Terrasslasyr

Produktbeskrivning

Hagmans Terrasslasyr är en nyanserbar, extremt djuppenetrerande terrasslasyr baserad på vattenspädbar fet alkyd.. Terrasser, speciellt i lasyr-kulör, är bland det svåraste som finns att få snygga och hållbara. Kombinationen horisontell yta utsatt för alla vädrets växlingar, samt dessutom samtidigt ett golv som ska kunna belastas, ställer extremt höga krav på behandlingen. Produktens funktion är att tränga in i träet och eliminera vattnets möjlighet att penetrera. Den innehåller dessutom maximalt med träskyddande tillsatser för att ytterligare förstärka detta skydd. Produkten uppfyller alla krav och ger grunden till en motståndskraftig och vattenavvisande yta. All lasyrbehandling är att betrakta som underhållsmålning som ska upprepas med jämna mellanrum. Desto mörkare kulör man valt desto längre underhållsintervall, men räkna med vart annat eller vart tredje år.

Användningsområden

Produkten passar för behandling av både nytt, tidigare obehandlat, såväl som tryckimpregnerat eller tidigare oljat trävirke. Produkten tränger in i trävirket och skyddar underlaget mot uttorkning och sprickbildning och motverkar påväxt.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Utomhus		
Bindemedel	Alkyd		
Densitet	1,02 kg/L		
Materialåtgång	5–10 m ² /L		
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C		
Rengöring/spädning	Vatten		
Målningsverktyg	Pensel, doppning eller trasa		
VOC-kategori	(Cat. A/f): 130 g/l (2010)		
Volymtorrhalt	23%	%	

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä och träfiber. Tvätta tidigare målade ytor med fasadtvätt och skölj med vatten. Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med Hagmans Algtvätt.

Målning

Använd lämplig pensel för applicering av olja och lasyr. Måla 1-2 bräder åt gången. Terrasslasyren skall tränga väl in i virket utan att bilda film. Undvik blanka fläckar på kvistar och mättat trä genom avtorkning, efter några minuter, med en trasa mycket lätt fuktad med vatten. Terrasslasyren får inte bilda ett skikt ovanpå träytan utan ska helt penetrera in i densamma. Var speciellt noggrann med att behandla skarvar och ändträ.

Efter Målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.