

Hagmans - Topplack 2K

Produktbeskrivning

Vattenburen tvåkomponent klarlack avsedd för lackning av betong- och trägolv inomhus. Produkten ger ett matt, slitstarkt, reptåligt och gulningsbeständigt lackskikt. Lacken är kompatibel med Hagmans golvfärger/beläggningar och rekommenderas då en matt, slitstark och lättstädad yta önskas. Topplack 2K Matt kan också användas på linoleum, plastgolv/pvc.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Lack för betong- och trägolv.		
Bindemedel	Polyuretandispersion. Alifatisk polyisocyanat.		
Kulör	Transparent		
Genomtorr	3 dygn.		
Densitet	A-komp: 1,05 kg/l, B-komp:1,1 kg/l. Blandad: 1,06 kg/l		
Glans	5, matt		
Materialåtgång	ca 10-15 m ² /l		
Blandningsförhållande	10 del A/1 del B		
Brukstid	4 timmar		
Övermålningsbar	Efter 3 timmar (20°C/60% R.H.). Om lacken fått härda mer än 24 timmar krävs mellanslipning.		
Lagringstid	1 år: Lagras frostfritt.		
Luft-/yttemperatur vid målning	min +10°C (golvttemperatur)		
Rengöring/spädning	vatten		
Målningsverktyg	pensel eller filtroller		
Vikttorrhalt	32%		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tidigare målade eller lackade ytor skall mattslipas. Kontrollera att all vax, polish etc. har avlägsnats från golvet vid målning av linoleum, plast/pvc golv.

Bruksanvisning

Skaka dunken i 1 min. Håll i härdaren i dunken. Skaka den mixade dunken i 1 min och låt stå i 10 min innan applicering. Blandningen måste användas inom 4 timmar. Lacken appliceras i 1-2 skikt med pensel eller filtroller. Sugande underlag kan kräva ett tredje skikt. Vid lackning av tidigare obehandlade trägolv tänk på att noggrant slipa ned träfiberresningen efter första lackningen och torka bort allt slipdamm för att få en riktigt slät yta. Inflyttning av möbler kan ske efter 1 dygn. Med tyngre möbler och mattor är det dock en fördel att vänta ca en vecka, då lacken först efter denna tid har maximal hårdhet.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.