

Hagmans - Utegrund Kombi

Produktbeskrivning

Hagmans Utegrund Kombi är en ny typ av grundfärg som ersätter det tidigare traditionella systemet med grundolja och utegrund. Produkten binder lösa träfibrer och säkrar god vidhäftning inför slutstrykningen. Den speciella pigmenteringen skyddar träet mot skadligt UV-ljus och har en kulör som liknar nytt oexponerat trä. Utegrund Kombi gör ytan vattenavvisande och förstärker och skyddar mot naturligt åldrande, hela färgsystemet får en ökad hållbarhet. Produkten innehåller filmkonserverande medel mot alger och svampar.

Användningsområden

Används innan applicering av Hagmans Fasadfärg Titan på allt nytt och väderslitet trä. Rör om noga innan användning. Underlag som är behandlat med linolja eller lasyr skall rengöras ned till obehandlat trä, då gammal linolja kan orsaka blåsbildning vid senare behandling med täckfärg.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Utomhus		
Bindemedel	Alkyd		
Genomtorr	Flera dagar		
Dammtorr	6 timmar		
Övermålningsbar	16-24 timmar		
Glans	Halvblank		
Materialåtgång	6-10 m ² /L		
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5C		
Rengöring/spädning	Vatten		
Målningsverktyg	Pensel		
VOC-kategori	(Kat A/d): <130 g/l		
Volymtorrhalt	36%	%	

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Slipa skarpa kanter. Panel som har stått obehandlad skall rengöras och lösa träfibrer avlägsnas. Tidigare målade ytor tvättas med produkter avsedda för tvättning innan målning och får därefter torka väl. Vid svamp- och algangrepp skall ytan behandlas med Hagmans Algtvätt. Lös färg och lösa träfibrer skall skrapas/stålbörstas bort. Grundmåla trärena ytor.

Målning

Utegrund Kombi ska penslas på och arbetas väl in i träet, undvik att torrstryka produkten. Avsluta inte mitt på panelen utan påför produkten i hela panelbrädornas längdriktning. Grundfärgen ska strykas ut noga. Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering med en strykning Utegrund Kombi. Stryk ut grundfärgen noga. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått. Panelen skall slutbehandlas med önskad produkt inom 1 månad. Måla minst två lager med ex. Hagmans Fasadfärg Titan.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.