

Landora - Villafärg

Produktbeskrivning

Modern vattenburen färg som ger en väderbeständig, ljusäkta och vattenavvisande yta som behåller kulör och glans länge. Används ej på fönsterbågar, dörrar eller staket (använd istället Landora Oljefärg på dessa ytor). Det går utmärkt att måla med Landora Villafärg på ytor som tidigare målats med Oljefärg.

Användningsområden

Produkt för målade och obehandlade fasader och ytor av trä.

Teknisk data:

| Parameter | Värde | Enhet | Metod |
|--------------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| Användningsområde | Utomhus | | |
| Bindemedel | Akrylat | | |
| Genomtorr | 24 h | | |
| Densitet | 1,17 g/cm ³ | | |
| Dammtorr | 1-2 h | | |
| Brandfarlighet | Ej brandfarligt | | |
| Glans | 20 | | |
| Materialåtgång | 6-8 m ² /L | | |
| Övermålningsbar | 2-4 timmar | | |
| Lagringstid | 2 år | | |
| Luft-/yttemperatur vid målning | Minimum +5°C | | |
| Rengöring/spädning | Vatten | | |
| Målningsverktyg | Pensel, roller och färgspruta | | |
| VOC-kategori | (Cat. A/d): 130 g/l (2010) | | |
| Volymtorrhalt | 36% | | |
| Tvättbarhet | Class 1 - EN 13300 | | |

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Underlaget måste vara helt torrt vid målning. Måla ej under +12° C, på solvarm yta eller vid risk för dagg. Rör om väl.

Målning

Nytt trä och trärena ytor: 1. Behandla bart trä och ändträ med Landora Grundolja V. 2. Grundmåla med Landora Trägrund V. 3. Färdigstryk med Landora Villafärg 2 gånger. Tidigare målade ytor: 1. Avlägsna gammal lös färg. Rengör med Landora Fasadvätt (tänk på att skydda fönstren). Skölj av med vatten. Låt torka helt. 2. Behandla trärena partier med Landora Grundolja V och Landora Trägrund V. 3. Efter torkning (ca 1 dygn), färdigstryk 2 gånger med Landora Villafärg.

Efter Målning

Överbliven Villafärg får ej hållas ut i avloppet. Lämna lasyrrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.
FÖRVARAS FROSTFRITT FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.