

Vindskydd

2020-11-03

Vikt:	ca 60 g/m ²
Längd:	12,5, 25 & 50 m
Bredd:	2,75 & 3,05 m
Hanterbarhetstemperatur:	-20° C – +40° C
Luftgenomsläpplighet:	<0,01 m ³ /m ² h Pa
Ångtäthet:	<20x10 ⁻³ s/m (sd: <0,5 m)
Rivhållfasthet:	ca 80 N
Draghållfasthet:	>2 kN/m
Brottöjning:	>80%
Brandklass:	E



Beskrivning:

Vindskyddet är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom materialet. Materialet är vindtätt och utsidan är vattenavstötande. Vindskyddet monteras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet (fasaden). Vindskyddet går utmärkt att kombinera med Build & Win Ångbroms på insidan av konstruktionen och man får då en så kallad dubbelriktad ångtransport.

Material:

Vindskyddet består av polypropen som lamineras med en polyetenfolie. Materialet är P-märkt samt UV- och fukt-/värmestabiliserat. Åldringsbeständigheten är minst 50 år.

Funktion:

Vindskyddet används för att skydda isoleringen mot vind och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuell fukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen. Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.

Fördelar:

Den låga vikten (60 g/m²), och den våningsanpassade bredden gör monteringen enkel. Vindskyddet är vitt och släpper igenom ljus under byggtiden. Materialet är elastiskt och mycket rivstarkt vilket gör att det tål normala rörelser i konstruktionen. Materialet uppfyller brandklass: E (motsvarar B2).

Artikelnr	Benämning	Vikt	Mått	Antal/pall
5290	Vindskydd	60gm/ ²	2,75 x 12,5m	126
5310	Vindskydd	60gm/ ²	2,75 x 25m	83
5330	Vindskydd	60gm/ ²	2,75 x 50m	50
5400	Vindskydd	60gm/ ²	3,05 x 50m	50
5221	Vindskyddspapp AC 350	350gm/ ²	125cm x 30m	48

Lagring:

Vindskyddet lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, värme och UV-strålning.

