

Tekniskt datablad

Vindskydd Tolago



PARAMETER	ENHET	VÄRDE
Ånggenomsläpplighet	(g/m ² /24h)	Ca. 3000
Brandklass		F
Temperaturbeständig	Celsius	-40 till +100
Sd värde	(m)	Ca. 0,02
UV-beständighet	månad	4*
Exponeringstid UV	vecka	4
Vattentäthet		W1
Draghållsfasthet (MD)	(N/50 mm)	>135(+/-15 %)
Draghållsfasthet (CD)	(N/50 mm)	>100(+/-15%)
Rivmotstånd (MD)	(N)	>70(+/-20%)
Rivmotstånd (CD)	(N)	>90(+/-20%)

*UV-stabilisering till och med upp till 4 månader enligt artificiellt åldrande utförd i laboratoriet relaterat till förhållandena för genomsnittlig solexponering för klimatet i Centraleuropa.

TOLAGO

EST. 2015