

Tekniskt datablad

Diffusionsöppet underlagstak Tolago 210



PARAMETER	VÄRDE
Reaktion vid brand	E
Motståndskraft mot vattenpenetration	W1
Draghållfasthet (MD)	≥400 N/50 mm (+/- 75 N/50 mm)
Draghållfasthet (CD)	≥300 N/50 mm (+/- 85 N/50 mm)
Töjning (MD)	≤80%
Töjning (CD)	≤80%
Rivmotstånd (MD)	≥170 N (+/-30 N)
Rivmotstånd (CD)	≥200 N (+/-35 N)
Flexibilitet vid låga temperaturer	w -30°C överensstämmande
Artificiell åldring genom långvarig exponering för en kombination av UV-strålning och förhöjd temperatur och värme	
Motståndskraft mot vattenpenetration	W1
Draghållfasthet MD-förändring	<30%
Draghållfasthet CD-förändring	<30%
Töjning MD-förändring	≤80%
Töjning CD-förändring	≤80%
Ånggenomsläpplighet	Sd = 0,15 m (+/-0,14 m)
Farliga ämnen	Innehåller ej

TOLAGO

EST. 2015